

SARL POROTECHNIC

Zone de légrin
Route de St Gilles
30132 CAISSARGUES
Tel. 04.66.38.38.20
www.porotechnic.com

TERRES CUITES

FINITION ACRYLIQUE :

24 heures après la dernière couche de résine.
Procéder en couches **fines et régulières** (1 à 2 heures de séchage entre chaque couche).

AVEC PROCIR BRIL (ancien PR808 WARRIOR + ctl) : finition satinée

- **Mélanger** ½ dose du catalyseur avec 1 bidon.
- Le mélange ne se conservant pas dans le temps, il est conseillé de faire le mélange dans un seau en respectant les doses (ex. 1 litre de **PROCIR BRIL** + 1/5 de la ½ dose du catalyseur). Utiliser une serpillière propre, non pelucheuse l'humidifier préalablement, après trempage dans le mélange l'égoutter sans essorer et appliquer en légères couches fines et régulières.

AVEC PROCIR ECLAT (ancien POROPLEDGE) : finition brillante.

- **Verser** le produit dans un seau, utiliser une serpillière propre, non pelucheuse l'humidifier préalablement, après trempage l'égoutter sans essorer et appliquer en légères couches fines et régulières.

AVEC PROCIR SAT (ancien CHROMOSTAR) : finition très satinée

- **Verser** le produit dans un seau, utiliser une serpillière propre, non pelucheuse l'humidifier préalablement, après trempage l'égoutter sans essorer et appliquer en légères couches fines et régulières.