

SARL POROTECHNIC

Zone de légrin
Route de St Gilles
30132 CAISSARGUES
Tel. 04.66.38.38.20
www.porotechnic.com

TRAITEMENT EXTERIEUR SUR PIERRES NATURELLES :

Traitement avec PROTEC CLEAR «s » :

- **Pulvériser** 1 couche généreuse de **PROTEC CLEAR «S»**.
- 24 heures après passer la 2ème couche Attendre 10 minutes et essuyer les surplus avec un chiffon.

Traitement avec PROTEC STONE :

- **Pulvériser** 1 couche généreuse de **PROTEC STONE**.
- ½ Heures après passer la 2ème couche.

PORT D'UN MASQUE OBLIGATOIRE

Jamais de cire sur des pierres naturelles à l'extérieur.

Pour **REMINERALISATION** des pierres (pierres qui s'effritent sur murs ou marches d'escaliers).

- **Passer LABO MINERO**