

SARL POROTECHNIC

Zone de légrin
Route de St Gilles
30132 CAISSARGUES

Tel. 04.66.38.38.20

TRAITEMENT NATUREL INTERIEUR CLAIR :

Le nettoyage étant terminé, après 8 jours de séchage

ANTISALP + PROTEC CLEAR «S» (ancien STOPFAT SLV) + CIRE NATURELLE :

- **Pulvériser** 2 couches de **ANTISALP** bien essuyer les surplus (flaques) avec un chiffon. 1^{ère} couche bien généreuse le matin, 2^{ème} l'après-midi
- 24 heures après le POROSTOP,
- Appliquer **PROTEC CLEAR «S»** en 2 couches à 24 heures d'intervalle. Attendre 10 minutes et essuyer les surplus avec un chiffon (après chaque couche).
- Le lendemain, passer 2 à 3 couches de cire naturelle. Lustrer entre les couches à l'aide d'un chiffon de laine ou cireuse.
 - Cire naturelle soit : **PROCIR LAIT** (aspect satiné)
PROCIR WAX (ancien POROWAX) en pâte (brillant plus soutenu).